

## פלינטקור 1000

### קיורנינג קומפאונד על בסיס אמולסיה אקרילית

#### שימושים:

- נוזל על בסיס אמולסיה מימית אשר לאחר התזתו על פני הבטון הטרי מתייבש ומשאיר שכבה דקה המונעת את התאדות המים מהבטון הטרי ומונעת את סדיקתו.
- השימוש בפלינטקור 1000 מבטל את הצורך בהשקיית הבטון, הפלינטקור 1000 נשאר כקרום דק במשך כ-28 יום, לאחר מכן הוא מתחיל להתאדות, אם יש צורך להסיר לצורך יציקה או הדבקת אריחים על פני הבטון ניתן לעשות זאת ע"י התזת חול או זרם מים חמים בלחץ גבוה או רחיצה בממיס כגון בנזין, טרפנטין.
- החומר מיועד לאשפרת הבטון לאחר יציקה.
- אשפרת יציקות על דייס צמנטי (GROUT) לקבלת חוזק ולמניעת סדקים

#### הרכב:

- תחליב פרפיני.

#### הוראות שימוש:

- יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש.
- כיסוי הבטון הטרי עם פלינטקור 1000 צריך להיעשות מיד עם היעלמות המים המופרשים כאשר פני הבטון עדיין לחים.
- היישום מבוצע בהברשה או ריסוס.

#### ניקוי:

- ידיים וכלים במים זורמים, את המרסס יש לשטוף במים לפני התייבשות החומר בצנרת.

#### אחסון:

- יש לאחסן את המיכלים במקום קריר (בטמפרטורה נמוכה מ-30°C) ומוגן מקרני השמש. בתנאים אלו ניתן לאחסן את החומר כ-12 חודשים

#### אריזה:

- 18 ק"ג במיכלי פלסטיק.

#### צריכה:

- 150-200 גרם/מ"ר בהתאם למבנה פני השטח. לשטחים אנכיים דרושה כמות קטנה יותר.