



WunderFixx

שפכטל צמנטי פולימרי לבטון אדרכלי



- הוספת מים בלבד
- תיקון, שיוף צביעה באותו היום.
- גימור חלק
- התקשרות מעולה
- אשפרה עצמית אין צורך במים.
- לעבודה בעובי 0-12 מ"מ

תיאור המוצר - תערובת צמנט חד רכיבית מהירת ייבוש המכילה צמנט הידראולי, פולימרים ואגרנט עדין ומובחר ליישום בשכבה דקה לקבלת שטח פני בטון איכותי ביותר. ניתן לשייף את הגימור תוך 24 שעות לקבלת שטח חלק ביותר.

יישומים - לתיקוני פני שטח של בטון באלמנטים מוכנים, שטחי בטון אדריכלי ויציקות לא אחידות, לתיקוני בטון כלליים. ליישום חוץ ופנים, עמיד לסביבה רטובה/לחה. לעבודה אנכית, מעל הראש ואופקית לאזורים שאינם עומדים בתהליכי שחיקה.

הכנת שטח - השטח יהיה נקי מאבק, שמינים וחומרים זרים, תשתית יציבה ללא חלקים רופפים, אספלט וחומרי אשפרה, יש ליישם ע"ג תשתית מחוספסת, רוויה/לחה, ללא מים עומדים.

הכנת החומר - יש להשתמש בכלי קיבול ייעודי וערבול מכני בעל מהירות סיבוב איטית יש להכין צוות, כלים וחומרים מראש לצורך עבודה רציפה בהתחשב בזמן העבדות הקצר יחסית של המוצר. יש להשתמש במים נקיים: כמות מים מדודה (5.7-7.6 ליטר) לשק 22.7 ק"ג. ערבוב החומר למשך כ- 1-3 דקות עד לקבלת חומר הומוגני יש להוסיף את תכולת השק תוך כד"י ערבול לכלי המכיל את כמות המים הנדרשת. אין לשנות את התערובת המוכנה (תוספת מים וכו') לקבלת חוזק גבוה יש להשתמש בכמות מים מינימלית המותרת.

בכפוף לתנאי מזג אויר וזמני עבדות של החומר. ניתנת אפשרות לשינויים קלים בכמות המים כמו כן ניתן להוסיף שקיות : FLOW CONTROL - לשיפור זרימה ועבדות של החומר.

יישום החומר - זמן עבדות 60 דקות (21°) יש להיעזר בכלים רגילים לעבודות שפכטל.

אשפרה - אין צורך באשפרה.

צריכה ועובי לעבודה - 0-12 מ"מ, 11 מ"ר בעובי 1.5 מ"מ.

נתונים טכניים - חוזק ללחיצה: 6.9 מגפ"ס - 24 שעות. 10.3 מגפ"ס - 28 יום.

בטיחות - הימנע משאיפת אבק המוצר בזמן הערבוב. יש להגן על העיניים והעור בזמן עבודה ובמידת הצורך לשטוף במים זורמים במקרה של מגע בעיניים יש להיוועץ ברופא.





WunderFixx

שפכטל צמנטי פולימרי לבטון אדרכלי

אריזה - שק 22.68 ק"ג.

נתונים פיזיקליים	
מותאם לתקן ASTM C109	
חוזק ללחיצה	גיל
6.9 MGP	24 שעות
10.3 MGP	28 שעות

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות יש לעיין ב-MSDS של המוצר.